safcer GROUP

DIRECTION TECHNIQUE

LABORATOIRE CENTRAL

Adresse : Complexe céramique Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

Contact – Contact -اتصل :

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

بطاقة تقنية

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

GRES CERAME EMAILLE

DIMENSIONS (MM)			
Nominale		Fabrication	
600 x 600	CALIBRE	A	-
Épaisseur = 10,4		B	-
Date 15-13-2021		C	601.5X601.5
		D	-

Blb | GL | FV

Modèle – Model نموذج	Couleur – Color لون	Référence –référence- مرجع	Code –Code رمز
TENISSI	**MARRON**	**EB 02/13 P3**	**PIII13PB02D3P3**

SELON NORMES : NF EN ISO 10545

Symbole Symbol الرمز	Caractéristiques techniques TECHNICAL CHARACTERISTICS خصائص تقنية	Norme ou référentiel Standard or standard قياسي أو قياسي	Spécification de la norme Specification of the standard مواصفات المعيار		résultats results النتـــائج	
	Dimensions – Dimensions-الأبعاد	NF EN ISO 10545-2	**N ≥15 cm**		60 cm	
	Longueur/largeur - Length Width طول عرض		**± 0,60 %**	**± 2,00 mm**	- 0,22 %	- 1,53 mm
	Epaisseur- Thickness-سمك		**± 5,00 %**	**± 0,50 mm**	- 1,96 %	- 0,20 mm
	Rectitude des arêtes - Straightness of edges-استقامة الحواف		**± 0,50 %**	**± 1,50 mm**	+ 0,07 %	+ 0,42 mm
	Angularité- Angularity-الزاوية		**± 0,50 %**	**± 2,00 mm**	+ 0,32 %	+1,89 mm
	Courbure centrale- Central curvature-انحناء مركزي		**± 0,50 %**	**± 2,00 mm**	+ 0,22 %	+1,84 mm
	Courbure latérale- Lateral curvature-انحناء جانبي		**± 0,50 %**	**± 2,00 mm**	+ 0,17 %	+1,03 mm
	Voile- veiled -منحني الزاوية		**± 0,50 %**	**± 2,00 mm**	- 0,15 %	-1,24 mm
	Absorption d'eau- Water absorption-امتصاص الماء	NF EN ISO 10545-3	Valeur moyenne : **0,5 % < E(b) ≤ 3.0 %**		1,57 % Groupe **BIb**	
			Valeur maximale individuelle : **≤ 3.3 %**		1,71 % Groupe **BIb**	
	Résistance à la flexion- Fleurai strength - قوة الانحناء	NF EN ISO 10545-4	Force de rupture : **≥ 1100 N**		2702,3 N	
	Force de rupture- Breaking force-قوة الانهيار		Valeur minimale moyenne : **30 N/mm²**		37,64 N/mm²	
			Valeur minimale individuelle : **27 N/mm²**		36,45 N/mm²	
	Résistance à l'abrasion de surface- Resistance to surface abrasion – مقاومة التآكل السطحي	NF EN ISO 10545-7	**PEI Classes 1-5**		Classe 3/1500 trs	
	Résistance aux acides et bases- Resistance to acides and bases-مقاومة الأحماض والقواعد	NF EN ISO 10545-13(*)	**Classe B minimum**		Classe A	
	Résistance aux taches- Stain resistance-مقاومة البقع	EN 122(*)	**Classe 3 minimum**		Classe 1	
		NF EN ISO 10545-14(**)			Classe 5	
	Résistance au tressaillage – Resistance to shivering مقاومة الارتعاش	NF EN ISO 10545-11	**Exigée**		Résistant	
	Résistance au gel- Frost resistance-مقاومة الصقيع	NF EN ISO 10545-12	**Méthode d'essai disponible**		Résistant	
	Résistance thermique linéaire- Linear thermal resistance المقاومة الحرارية الخطية-	NF EN ISO 10545-8	**Méthode d'essai disponible**		$8.15x10^{-6}C^{-1}$	
	Résistance au choc thermique - Resistance to thermal shock-مقاومة الصدمة الحرارية	NF EN ISO 10545-9	**Méthode d'essai disponible**		Résistant	
MOHS 7	**Echelle mohs-** Mohs scale-مقياس موس	EN 101	**≥ 5 (GL)**		7 Quartz	
	Glissance – Slipperiness-الانزلاق	UNE- ENV 12633 : 2003	Classes 0-3		Classe 0	
		DIN 51130 pieds chaussés(**)	**Selon l'inclinaison**		R = 9	
		DIN 51097 pieds nus(**)	**Selon l'inclinaison**		/	

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence.

Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.

Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes .

Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe **BIb** .

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central	Emargement	Directeur Technique	Emargement
Nom et Prénom : MAIZA .M^{ed}N .		Nom et Prénom : SEKLOULI.B	

الشركة الجزائرية لصناعة الخزف والمواد الحمراء
SCIMAT
Le Directeur Téchnique
B . SEKLOULI